Morpla™ series

ENSACHAGE

LAFARGE
Construire
des villes meilleures™

TECTOR COLA BLANCO
Ciment-colle

(C1 interiores - UNE-EN12.004-)

Description :

- Ciment-colle à base de ciment blanc, d'agrégats calcaires, siliceux, d'additifs organiques et inorganiques.

Applications :

- Indiqué pour la pose de carreaux en céramique sur pavement et revêtements intérieurs, petits et moyens formats avec une porosité moyenne et haute.

Supports :

- Crépi ciment ou mortier.
- Briques ou blocs céramiques.
- Pierre naturelle dure.
- Briques silico- calcaires.

Mode d'emploi :

- Gâcher TECTOR cola Blanco avec 8 -7.5litres d'eau par sac jusqu'à obtenir une pate crémeuse.
- Laisser la pâte reposer pendant deux minutes avant de procéder à la pose des carreaux en céramique.
- Appliquer sur le support en petites surfaces (2m^{2}maximum) et étaler avec une truelle crantée 6 x 6 mm afin de Contrôler l'épaisseur.
- Exercer une pression sur les carreaux jusqu'à obtenir l'aplatissement des sillons.

Données Techniques :

Granulométrie	< 0,8 mm
Densité apparente en poudre	1.250 Kg/m ^{3}
Densité apparente en pâte	1.650 Kg/m ^{3}
Densité apparente durcissement	1.450 Kg/m ^{3}
Eau de gâchage	%32
Adhérence initiale	> 0.5 N/mm ^{2}
Adhérence après immersion	> 0.5 N/mm ^{2}
Temps de jointoiement	24 heures
Temps avant d'êtrepraticable	24 heures
Réaction au feu	Euroclass A1
Consommation truelle 6 x 6	4 - 3 Kg/m ^{2}
Epaisseur maximum par couche	10 mm

Quantité :

- La fabrication du mortier Tector Cola Blanco est soumise à un contrôle de qualité strict.
- Lafarge Aridos y Hormigones, S.A.U décline toute responsabilité en cas d'usage inapproprié du produit et de non-respect des instructions indiquées.
- Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter notre département Technique.

Présentation et stockage :

- Le matériel est fourni prémélangé en palettes plastifiées de 1.2Kg (48 sacs de 25Kg).

RECOMMANDATIONS

- Les supports doivent être résistants, sains et libres de particules susceptibles de gêner l'adhérence.
- Les supports doivent être plats avec des déviations inférieures à 5 mm Dans le cas contraire, des arêtes de 5mm pourront être réalisées avec le même matériel 1 jour avant l'application ou on utilisera des mortiers secs traditionnels ou des pâtes de nivellement.
- En cas de chaleur , de vents de supports adsorbants le support devra être nivellement.
- On respectera les jointures de construction et laissera des joints de pose de 2mm minimum..
- Ne pas utiliser en extérieur ou sur des supports en plâtre
- NNe pas appliquer en dessous de °5C ni au-dessus de °30C.
- Ne pas utiliser avec des carreaux en céramique d'absorption
- Evitez le contact directe avec la peau
- Vérifiez régulièrement que le produit est toujours actif (son niveau de prise avant utilisation).
- Levez en pliant les genoux et en gardant le dos droit.

LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.A.U.
Calle Orense, 70
28020 Madrid
España

Tel.: 44 24 32 902
Fax: 25 41 69 926

www.lafarge.com.es

LAFARGE
Construire
des villes meilleures™

T.C.B. - Revisión 00 - Noviembre 2009